

Technische data



Ducttape 300 serie | Universal

Drager					
Type	PE gecoat weefsel				
Dikte	55	μ (micron)			
Mesh	32				
Lijm					
Type	Hotmelt				
Opbrengst	70	g/m ²			
Samenstelling					
Dikte	165	μ (micron)			
Temperatuur					
Service	-10	°C	t/m	75	°C
Applicatie	>10	°C			
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	20	N/25 mm		
	Steen	10	N/25 mm		
Treksterkte	Lengte	75	N/25 mm		
Rek	Lengte	10	%		
Verschijningsvormen					
Afmeting & kleur	38mm x 50m	●			Andere afmetingen en kleuren op aanvraag.
	50mm x 50m	● ● ○			
	75mm x 50m	●			
	100mm x 50m	●			
Norm					
Tolerantie	5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)	* bij gebruik op natuursteen is een praktijktest vereist. Het is mogelijk dat op sommige natuursteensoorten verkleuring optreedt.				

Verwerking Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.
Opslag In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.
Disclaimer De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.